

Admonte podlahy - rozsah a popis připravenosti pro pokládku celoplošným lepením.

1) Mezní obsah vlhkosti.

Odpovídající vlhkost a teplota: proschlé zdivo max. 2,0 CM hmot.%. Podlaha cementový potěr max. 2,0 CM hmot.%, při podlahovém vytápění 1,8 CM hmot.%, anhydritový potěr max. 0,5 CM hmot.%, při podlahovém vytápění 0,3 CM hmot.%. Minimální montážní teplota +15°C, RVV hodnota relativní vlhkosti vzduchu v rozmezí 40 - 60%.

2) Rovinnost

Připravenost podkladu musí odpovídat normě – v případě stěrkování ze strany realizační firmy je požadavek s tolerancí do 2mm na 2m. Doporučené produkty pro vyrovnání a zpevnění podkladu jsou od firmy ARDEX.

3) Položení na podlahové topení

Při pokládání na podlahové topení musí být potěr vyroben podle DIN 18353. Před pokládáním prosíme dbejte, aby bylo podlahové topení instalováno podle DIN EN 1264 a DIN 4725, a aby byla provedena topná zkouška pro dosažení vyzrálosti (rozměrové i vlhkostní) celého potěru. Tuto zkoušku standardně provádí dodavatel podlahového topného systému.

4) Pokládka podlahy je přesně stanovena a popsána v návodu přiloženém v každém balení podlah Admonter. Pokládka se řídí obecně stanovenými postupy a splňuje požadavky na normy EU. Použité lepidlo je doporučeno vysoce-kvalitní elastické lepidlo, v určitých případech mohou být použita i 2-složková lepidla. Lepidlo je nanášeho zubovou stěrkou v celé ploše. Dilatační spáry je doporučeno opatřit polyurethanovým tmelem v odstínu podlahy. Dilatační spáry vyplněny korkem je možno použít pouze na podlahy bez finální povrchové úpravy, pro následné přebroušení. Směr pokládky je určen dle požadavku. V případě instalace podlah v přírodním oleji do koupelen je nutno ošetřit povrch ještě objektovým olejem Admonter. Podlahy ošetřeny přírodním olejem je také nutné ošetřit po pokládce finálním olejem Pflège Admonter.

5) V případě podlahového topení nesmí povrchová teplota přesáhnout 29 stupňů a relativní vlhkost vzduchu je doporučena v rozmezí 40 -60%. Kompletní informace vzi. dokument o podlahovém topení Admonter.

6) Pro údržbu podlah používejte produkty Admonter. Dávejte prosím pozor na dlouho stojící vodu na povrchu podlahy. V případě podlahového topení musí být však zabezpečena relativní vlhkost vzduchu v rozmezí 40-60% vlhkosti, jinak dochází k přirozené deformaci (praskání, či bobtnání) dřeva!

STIA

Holzindustrie GmbH



8911 Admont / Austria, Sägestraße 539

Telefon: +43(0)3613/3350-0, Fax: +43(0)3613/3350-119, E-mail: info@admonter.at

FN237499p (LG Leoben) Gerichtsstand Liezen, UID-Nr.: ATU57198366

Bankverbindung: Raiffeisenbank Admont, IBAN: AT88 3800 1000 0002 7276, BIC: RZSTAT2G001